

MULTIFUGE® Base

Multifunktions- Fugenmörtel CG2 WA

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein



MULTIFUGE® Base ist ein schlämmfähiger und schnell erhärtender Multifunktions-Fugenmörtel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungs- und Wascheigenschaften sind große Flächenleistungen auf Wand und Boden innerhalb kürzester Zeit möglich.

Eigenschaften

- ❖ Für Fugenbreiten von 3-30 mm
- ❖ Flexibel - Für beheizte Flächen
- ❖ Schlämmfähig ohne Aufbrennen
- ❖ Für Balkone und Terrassen
- ❖ Hohe Dampfstrahl- und Abriebbeständigkeit
- ❖ Exzellente Wascheigenschaften
- ❖ Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Haushaltsreiniger*
- ❖ Hoher Schutz gegen die Bildung von Schimmelpilzen
- ❖ Für Innen und außen

Anwendungsbereiche

Verfugung von

- ❖ Steinzeug und Feinsteinzeug
- ❖ glasierten Steinzeugriemchen
- ❖ Betonwerksteinplatten
- ❖ Bodenklinkerplatten und vorbehandeltem Cotto
- ❖ Grobkeramik
- ❖ Keramikmosaik
- ❖ Glasbausteinen
- ❖ vielen Natursteinen (außer Marmor)

Für die Verfugung von Marmor empfehlen wir MULTIFUGE® Fine Speed.

Untergrundvorbereitung

Zwecks Vermeidung von Verfärbungen muss das Fliesenverlegematerial vor der Verfugung abgebunden und durchgetrocknet sein.

Die Fugen sind von Verlegematerial, Trennmitteln und Schmutz zu befreien. Saugende Beläge werden bei Bedarf leicht vorgensässt, stark saugende Beläge gegebenenfalls mehrfach (stehende Nässe vermeiden).

Elastisch auszuführende Fugen sind mit BOTAMENT® S 5 SUPAX Sanitär silikon bzw. BOTAMENT® S 3 SUPAX Natursteinsilikon zu versiegeln.

* Die verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Haushaltsreiniger bezieht sich auf einen Vergleich zu BOTAMENT® Standard-Fugenmörteln.

Technische Daten

Materialbasis	schnell abbindende Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen, zementechten Pigmenten und Additiven
Farbtöne	sandgrau (Nr. 15) silbergrau (Nr. 16) betongrau (Nr. 20) grau (Nr. 24) titangrau (Nr. 25) anthrazit (Nr. 26)
Lieferform	5 kg- Sack 25 kg- Sack
Lagerung	kühl und trocken mind. 9 Monate im verschlossenen Originalgebinde
Frischmörtelrohichte	~ 1,9 kg/ dm ³
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C
optimaler Wasserfeststoffwert/ Anmischverhältnis	<i>sandgrau, silbergrau, betongrau, grau, titangrau:</i> ~ 17 % (4,25l/ 25kg bzw. 0,85l/ 5kg) <i>anthrazit:</i> ~ 18 % (4,5l/ 25kg bzw. 0,9l/ 5kg)
Reifezeit	3 Minuten
Verarbeitungszeit	~ 30 Minuten
begebar	nach ~ 2 Stunden
voll belastbar	nach ~ 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Reinigungsmittel	
im frischen Zustand	Wasser
im ausgehärteten Zustand	Zementschleierentferner (bei Natursteinen unbedingt Probereinigung durchführen)

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Verarbeitungszeit und den Erhärtungsverlauf.

MULTIFUGE® Base

Multifunktions- Fugenmörtel CG2 WA

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein

Verarbeitung

- ❖ anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter ständigem Rühren mit langsam laufendem Rührwerk, bis eine homogene Masse mit gleichmäßigem Farbton entstanden ist
- ❖ nach Reifezeit nochmals kurz durchrühren
- ❖ Fliesenbelag mit Gummiwischer oder Fuggummi verfugen
- ❖ überschüssiges Material diagonal abziehen
- ❖ vor dem Formen der Fuge Festigkeit prüfen (Daumenprobe)
- ❖ Oberfläche mit Hydroschwamm waschen (Waschwasser häufig wechseln)
- ❖ Mörtelschleier nach dem Aufdrocknen von MULTIFUGE® Base mit feuchtem Schwamm entfernen
- ❖ MULTIFUGE® Base immer in gleicher Konsistenz anmischen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden

Bei unglasierten Fliesen können eventuell zurückbleibende Zementschleier mit einem Zementschleierentferner beseitigt werden. Die Fugen sind dabei gründlich vorzunässen. Im Falle intensiver Wärmeeinwirkung, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung sowie starkem Wind oder Zugluft, ist die frische Verfugung durch geeignete Maßnahmen vor der Verdunstung zu schützen. Der Erhärtungsverlauf wird ebenso durch regelmäßiges Nachnässen des Fugenmörtels günstig beeinflusst.

Verbrauch

Fliesenformat (cm)	20 x 20
Fugenbreite (mm)	5
Fugentiefe (mm)	8
	0,75 kg/m²
Fliesenformat (cm)	30 x 60
Fugenbreite (mm)	4
Fugentiefe (mm)	8
	0,36 kg/m²
Fliesenformat (cm)	60 x 60
Fugenbreite (mm)	4
Fugentiefe (mm)	8
	0,24 kg/m²
Fliesenformat (cm)	24 x 11,5 (Spaltplatten)
Fugenbreite (mm)	8
Fugentiefe (mm)	10
	2,07 kg/m²

Zur Ermittlung weiterer Werte nutzen Sie bitte unseren Fugenverbrauchsrechner unter www.botament.de.

Wichtige Hinweise

Folgende Faktoren können zu Farbunterschieden bzw. Verfärbungen des Fugenmaterials führen:

- ❖ erhöhte Untergrundfeuchte
- ❖ stark unterschiedliche Saugfähigkeiten von Untergrund und Fliesenflanken
- ❖ ungewaschene Zuschlagstoffe im Verlegematerial
- ❖ Verunreinigungen von anschließenden Bauteilen
- ❖ verschmutztes Anmach- oder Waschwasser
- ❖ Überwässerung

Da von Charge zu Charge rohstoffbedingt leichte Farbschwankungen auftreten können, sollte pro Fläche nur Material aus einer Charge verarbeitet werden.

Die frische Verfugung darf nicht abgepudert oder abgedeckt werden.

In offenporigen bzw. rauen Fliesen und Platten können sich insbesondere beim Einsatz der dunkleren Farbtöne Rückstände des Fugenmörtels festsetzen.

Ferner besteht bei der Verfugung von Natursteinen, poliertem Feinsteinzeug, polierten kunstharzgebundenen Fliesen sowie vorbehandeltem Cotto grundsätzlich die Gefahr der Pigmentfleckenbildung.

Daher empfehlen wir in jedem Fall eine baustellenspezifische Probeverfugung.

Säurehaltige Reiniger können das Fugenmaterial schädigen. Bei Fragen zur Reinigung und bei der Einwirkung von Zement angreifenden Wässern auf den Fugenmörtel kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter www.botament.com zur Verfügung.

Wilhelm Stark Baustoffe GmbH
alles-zum-bauen.de



78048 VS-Villingen, Singener Straße 6 ☎07721 / 87 06-0
78112 St. Georgen, Am Storzenberg 1 ☎07724 / 27 99
78120 Furtwangen, Luisenstraße 17 ☎07723 / 75 08
78166 Donaueschingen, Güterstr. 20 ☎0771 / 16 28 046-0
78199 Döggingen, Gauchachstraße 16 ☎07707 / 99 00-0
78532 Tuttlingen, Max-Eyth-Straße 7 ☎07461 / 92 95-0
78194 Immendingen, Im Gewerbepark 4 ☎07462 / 60 71

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1412. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
 BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop

